

デルタ・ワイヤ



デルタ・ワイヤは優れた耐食性と加工性を有する溶融亜鉛めっきのプレコートワイヤです。
自動車、家電、精密機器、農園用など、あらゆる用途にご使用いただけます。

■デルタワイヤの特長

- 優れた耐食性
- 優れた加工性
- コストパフォーマンス(後めっき(電気めっき)省略)
- 優れた疲労特性(水素脆性フリー)
- エコロジー(クロメートフリー)

■デルタワイヤの用途

- 各種ばね
(自動車部品用ばね・家電製品用ばね・精密機械用ばね等)
- フォーミングワイヤ
- アウターワイヤ

■デルタワイヤの標準線径と仕様

線径 mm	硬鋼線			ピアノ線			標準の荷姿 (径×質量)	
	公差 (mm)	引張強さ(N/mm ²)		公差 (mm)	引張強さ(N/mm ²)		径 (mm)	質量 (kg)
		SW-B	SW-C		SWP-A	SWP-B		
0.60	±0.020	1810~2110	2110~2400	±0.010	2210~2450	2450~2700	400	40
0.70		1770~2060	2060~2350		2160~2400	2400~2650		
0.80		1770~2010	2010~2300		2110~2350	2350~2600		
0.90			2010~2260		2110~2300	2300~2500		
1.00		1720~1960	1960~2210		2060~2260	2260~2450		
1.20	±0.030	1670~1910	1910~2160	±0.015	2010~2210	2210~2400	550	125
1.40		1620~1860	1860~2110		1960~2160	2160~2350		
1.60		1570~1810	1810~2060		1910~2110	2110~2300		
1.80		1520~1770	1770~2010		1860~2060	2060~2260		
2.00		1470~1720	1720~1960		1810~2010	2010~2210		
2.30	±0.040	1420~1670	1670~1910	±0.020	1770~1960	1960~2160	650/ 750	125
2.60					1720~1910	1910~2110		
2.90					1670~1860	1860~2060		
3.20	±0.040	1370~1620	1620~1860	±0.020	1670~1860	1860~2060	750	140
3.50					1570~1810	1810~1960		
4.00					1370~1570	1570~1770		

※引張強さ:垂鉛めっき鋼線(JIS G 3548)のSWG D-2はSW-Bに相当し、SWG D-3はSW-Cに相当する。

※中間にある線径については、それより大きい線径の値を用いる。

W ジェイ・ワイテック株式会社

■本社・第一事業所

〒597-0054 大阪府貝塚市堤300番地
TEL(072)436-6802 FAX(072)436-6812

■第二事業所

〒597-0015 大阪府貝塚市堀1丁目12番2号
TEL(072)431-1304 FAX(072)431-1939

■関東事業所

〒321-0155 栃木県宇都宮市西川田南2丁目5番12号
TEL(028)658-0511 FAX(028)658-0561

■大阪支店

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階
TEL(06)6125-1861 FAX(06)6125-1869

■東京支店

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階
TEL(03)5159-5331 FAX(03)5159-5006

■名古屋支店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目35番22号 メビウス名古屋ビル3階
TEL(052)569-2685 FAX(052)569-2686

■広島営業所

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階
TEL(082)224-2766 FAX(082)224-2788

■HEAD OFFICE:

300 TUTUMI, KAIZUKA, OSAKA 597-0054, JAPAN
TEL:072-436-6802 FAX:072-436-6812

■SALES DEPT. OSAKA BRANCH:

NOMURA BUILDING 8FL
4-10 HONMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA 541-0053, JAPAN
TEL:06-6125-1861 FAX:06-6125-1869

■SALES DEPT. TOKYO BRANCH:

KYOBASHI SOUSEIKAN 11FL
5-18 KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-0031, JAPAN
TEL:03-5159-5331 FAX:03-5159-5006

■SALES DEPT. NAGOYA BRANCH:

MOBIUS NAGOYA BUILDING 3FL
35-22 MEIEKI 2-CHOME, NAKAMURA-KU, NAGOYA 450-0002, JAPAN
TEL:052-569-2685 FAX:052-569-2686

■HIROSHIMA SALES OFFICE:

CENTRAL BUILDING 8FL
15-10 HATCHOBORI, NAKA-KU, HIROSHIMA 730-0013, JAPAN
TEL:082-224-2766 FAX:082-224-2788